COLLE SECONDE INDUSTRIE

COLLE SECONDE PROFESSIONNELLE DANS UN FLACON DOSEUR PRATIQUE.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle seconde professionnelle, ultraforte, ultrarapide dans un flacon doseur pratique.

DOMAINE D'APPLICATION

Colle divers matériaux comme la plupart des matières synthétiques, le métal, le caoutchouc, la porcelaine, le bois et le liège. Ne convient pas à Ne convient pas à la poterie, ni à certaines matières synthétiques (polyéthylène, polypropylène, silicones, P.T.F.E.) et aux vitres de voiture.

PROPRIÉTÉS

Super solide-Ultra rapide-Extrêmement polyvalente -incolore- Pour des professionnels- Qualité industrielle

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas appliquer à des températures inférieures à +10°C.
Exigences des surfaces: Les matériaux à coller doivent être bien propres, secs, débarrassés de poussière et de graisse, et bien ajustés.
Pré-traitement des surfaces: Dégraisser avec de l'acétone ou du Nettoyant Bison. Les surfaces réagissant à l'acide (comme l'aluminium) devront d'abord être traitées avec de l'ammoniaque dilué, puis rincées à l'eau et séchées. Poncer légèrement les métaux.
Outillage: S'utilise directement à partir du flacon à l'aide de la pointe de dosage très fine.

MISE EN OEUVRE

Consommation: Une goutte suffit pour env. 2cm2 de support à encoller. Seulement pour des encollages pointues.
Mode d'emploi:
Enlever le bouchon de l'emballage et ouvrir en appuyant tout en tournant. Appliquer le moins de colle possible (moins d'une goutte) sur une des parties à coller (un excès de colle ralentit fort le durcissement !), en veillant à ce que le bec verseur touche la surface.Assembler directement les parties et presser pendant un bref moment (10-60 sec.),afin que la colle s'étale uniformément sur les surfaces. La pression des mains est suffisante.Rendre l'assemblage plus solide par remplir le joint avec un peu de colle.Pour le collage de métaux, le temps de durcissement peut être réduit en soufflant sur la partie encollée avant d'assembler les parties. Nettoyer immédiatement le bec verseur avec un chiffon sèche et refermer en retournant le bouchon sur le tube.Exposer le moins possible la colle à l'air.
Taches/restes: L'excès de colle enlever immédiatement avec un chiffon sèche. Il est difficille d'enlever des taches de colle durcies. Acéton résout la colle lentement.
Points d'attention: Attention:Bison Colle Seconde contient de l'ester acide cyanoacrylique.Dangereux: colle les paupières à la peau en quelques secondes. Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec la peau, éviter des tentatives forcées pour enlever la colle. Laver ensuite la peau à l'eau. Si la colle a pénétré dans les yeux, maintenir les paupières ouvertes, rincer directement à l'eau et prévenir un médecin.Séparer des doigts collés l'un à l'autre en faisant rouler un crayon entre eux.

TEMPS DE SÉCHAGE

Résistance finale: Résistance finale maximale après ca. 24 heures

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne
Résistance à la température: De -40°C à +80°C
Résistance chimique: Bonne
Pouvoir obturant: Limité(e)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur: Transparent
Viscosité: Fluide
Teneur en solides: Ca. 100 %
Densité: Ca. 1.06 g/cm^3

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, au frais et à l'abri du gel.La durée de conservation maximale est obtenue en entreposant le produit à moins de +5°C. (dans le réfrigérateur)

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.